

ADHESIVE TIXO/L – S

Adesivi strutturali epossidici per manufatti cementizi, sigillature di pietra e materie plastiche e rasature

DESCRIZIONE: Sistemi epossidici fillerizzati, di facile applicazione e praticamente esenti da ritiri dimensionali.

IMPIEGHI: ADHESIVE TIXO/L ed ADHESIVE TIXO/S sono specificatamente formulati per il ripristino, la creazione e la sigillatura di materiali e manufatti cementizi, per l'incollaggio di poliaccoppiati di diversa natura nonché per riporti e rasature su superfici scabre e non planari. I prodotti, pur avendo caratteristiche e prestazioni simili, si differenziano per reattività e tempo di indurimento: ADHESIVE TIXO/L è raccomandato quando si necessita di un lungo tempo di lavorabilità mentre la versione ADHESIVE TIXO/S è indicata quando occorrono tempi di primo indurimento più brevi.

Proprietà	CARATTERISTICHE:	
	Adhesive Tixo/L	Adhesive Tixo/S
Temperatura minima di impiego:		5 – 10°C
Pot – life a 20°C (200 gr):	50 – 60'	30 – 40'
Tempo di primo indurimento a 20°C:	6 – 7 h	4 – 5 h
Tempo di indurimento completo a 20°C:		10 – 15 gg
Applicazione:		spatola o cazzuola
Consumo teorico:		1,8 Kg/m ² /mm
Peso specifico:	1,94 A – 1,63 B	1,94 A – 1,62 B
Viscosità:		pasta tixotropica
Colore:		grigio
Rapporto di miscelazione in peso:		100/100

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI SISTEMI INDURITI:

Adesione ai materiali cementizi: eccellente

Adesione alle pietre naturali: buona/ottima

Adesione alle plastiche: buona

Adesione al ferro: discreta/buona

APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando ogni traccia di polvere e sporco ed asportando le eventuali parti friabili, quindi procedere all'applicazione diretta del prodotto mediante spatola o cazzuola dopo aver miscelato i due componenti rispettando il rapporto di impiego stechiometrico.

PULIZIA ATTREZZI: La pulizia finale degli attrezzi può essere effettuata con **DETERSIL**.

PRECAUZIONI: Indossare tutti i dispositivi di protezione individuali atti a diminuire il rischio di contaminazione durante le fasi operative e consultare attentamente le schede di sicurezza specifiche.

STOCCAGGIO: Se correttamente conservato nei contenitori originali ben chiusi e al riparo dal gelo, da fonti di calore e dalle intemperie il prodotto è stoccabile per un anno.

CONFEZIONI: ADHESIVE TIXO/L ed ADHESIVE TIXO/S sono disponibili in confezioni predosate da Kg 5,000 e da Kg 10,000.