

## **HIDROELASTIC**

### **Guaina liquida continua impermeabilizzante**

**DESCRIZIONE:** **HIDROELASTIC** ripara e sostituisce le tradizionali guaine bituminose sia nuove che vecchie. Il prodotto emerge per le sue importanti caratteristiche quali elasticità, praticità di applicazione, durata nel tempo (non subisce invecchiamento fisico), varietà nelle colorazioni nonché ottima adesione su cemento, legno, eternit, guaine bituminose e in PVC.

**IMPIEGHI:** **HIDROELASTIC** può essere utilizzato su supporti cementizi, fibrocementi, legno, metallo e guaine bituminose. Su guaine nuove usare un primer apposito mentre nell'applicazione su guaine vecchie diluire la prima mano con il 10% di acqua ottenendo così la funzione di primer. **HIDROELASTIC** si presta bene anche per le piccole riparazioni.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** **HIDROELASTIC** si applica a pennello, a rullo o a spruzzo. Esso è fornito per essere usato tal quale, tuttavia piccole diluizioni con acqua sono necessarie in presenza di aria molto calda o vento (fino all'8%) in peso, o per l'applicazione a spruzzo (in questo caso si consiglia una diluizione fino al 10% di acqua). Per assicurare la continuità del rivestimento è necessario applicare almeno due mani di **HIDROELASTIC** ed è bene che la prima mano venga applicata a pennello. **HIDROELASTIC** non va assolutamente applicato a temperature inferiori ai 5°C o con condizioni di pioggia e gelo.

<b>Tipo di supporto</b>	<b>CONSUMI:</b> <b>Spessore consigliato</b>	<b>Consumo relativo</b>
Cementizi orizzontali	0,9 mm	1,3 Kg/m <sup>2</sup> circa
Cementizi verticali	0,4 mm	0,6 Kg/m <sup>2</sup>
Fibrocemento	0,6 mm	0,9 Kg/m <sup>2</sup>
Legno	0,4 mm	0,6 Kg/m <sup>2</sup>
Metallo	0,2 mm	0,3 Kg/m <sup>2</sup>

**CARATTERISTICHE:**  
Carico di rottura: 18,50 Kg/cm<sup>2</sup>  
Allungamento alla rottura: 950%  
Permeabilità al vapor d'acqua: 6,50 gr/m<sup>2</sup>/24 h  
Colore: grigio, rosso, grès, marrone

**PULIZIA ATTREZZI:** Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzate con acqua tiepida.

**STOCCAGGIO:** **HIDROELASTIC**, se conservato nei contenitori originali ben chiusi a temperatura ambiente, è stoccabile per un anno.

**PRECAUZIONI:** Il prodotto non è regolamentato come preparato pericoloso per la salute, ciò nonostante si consiglia di utilizzarlo seguendo tutte le norme pratiche di buona igiene del lavoro.

**CONFEZIONI:** **HIDROELASTIC** è disponibile in confezioni da Kg 5,000, Kg 10,000 e Kg 19,500.