

## **IDROCLOR 15**

### **Mordente per la preparazione di superfici cementizie**

**DESCRIZIONE:** Prodotto monocomponente acido in soluzione acquosa.

**IMPIEGO: IDROCLOR 15** è utilizzabile per la preparazione chimica delle superfici in cemento sulle quali esercita un'azione corrosiva rendendole scabre, aprendone tutte le porosità, neutralizzandone l'alcalinità e distruggendo la carbonatazione superficiale.

#### **CARATTERISTICHE:**

Peso specifico. 1,02

pH<sup>+</sup>: 1circa

Consumo: 0,5 – 1,0 Kg/m<sup>2</sup>

Applicazione: spazzolone, scopa o distributore rotativo con platorello di feltro

**APPLICAZIONE: IDROCLOR 15** va distribuito uniformemente sulle superfici da trattare mediante spazzolone, scopa o distributore rotativo con platorello di feltro. Il prodotto deve essere lasciato agire per 10 – 15 minuti e poi risciacquato con abbondante acqua pura fino ad ottenere una superficie neutra alla cartina tornasole.

**PULIZIA ATTREZZI:** Lavare subito dopo l'utilizzo tutte le attrezzature usate durante la manipolazione del prodotto con acqua fresca.

**STOCCAGGIO: IDROCLOR 15** è conservabile per un anno se stoccato in recipienti di plastica ben chiusi lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

**PRECAUZIONI:** Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando indumenti protettivi in gomma ed occhiali di sicurezza.

**CONFEZIONI: IDROCLOR 15** è disponibile in confezioni da Kg 10 e Kg 25.