

MONOSINT 12

Rivestimento speciale per pavimentazioni industriali, civili, piazzali, impermeabilizzazione di canali, impianti di depurazione acque di scarico e rivestimenti antiacidi

DESCRIZIONE: Formulato monocomponente speciale con eccellenti caratteristiche antiusura, ottime resistenze chimiche e meccaniche e perfetto ancoraggio su tutti i materiali. **MONOSINT 12** si presta anche come rivestimento antisdrucchiolo.

IMPIEGHI: **MONOSINT 12** aderisce su leghe metalliche e non, legno, materiali cementizi, eternit, manufatti e resine. Il prodotto è particolarmente indicato per l'esecuzione di pavimentazioni di officine, capannoni, industrie ceramiche, tubazioni in cemento, canali discarico acque reflue, serbatoi, vasche, contenitori, protezione di ponti e viadotti.

CARATTERISTICHE:

Peso specifico: 1,058

Viscosità: liquido

Resa come primer (versione trasparente): 150 gr/m²

Resa come finitura: 250 gr/m²

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless ed immersione

Colore: a richiesta

APPLICAZIONE: Le superfici metalliche dovranno essere sabbiate, i supporti cementizi, anche nuovi, dovranno essere spazzolati ed aspirati, mentre per il legno è sufficiente la carteggiatura. Qualora ci fossero delle condizioni particolari nel supporto, è consigliabile applicare **WASH PRIMER FZ 25**, per ottenere una adesione ottimale sul metallo, e **CEM PRIMER** per ancoraggi su piastrelle in grès o materiali non porosi. Entro 24 ore dall'applicazione del primer stendere almeno due mani di **MONOSINT 12**, interponendo il tempo tecnico di asciugatura tra un'applicazione all'altra, mediante pennello, rullo, spruzzo, airless o per immersione.

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l'uso gli attrezzi con **DETERSIL**.

STOCCAGGIO: **MONOSINT 12** va sempre conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi poiché reagisce a contatto con l'umidità atmosferica producendo prima un aumento della viscosità e poi una gelatinizzazione del prodotto. Nelle condizioni ottimali di stoccaggio e in ambiente fresco e ventilato **MONOSINT 12** è conservabile per 6 mesi.

PRECAUZIONI: Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto.

CONFEZIONI: **MONOSINT 12** è disponibile in confezioni da Kg 1, da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20.