

## MONOSINT 13

### Rivestimento poliuretano impermeabilizzante, antipolvere ed antiusura

**DESCRIZIONE:** MONOSINT 13 è costituito da un sistema poliuretano igroindurente con spiccata resistenza all'abrasione, al graffio e ad elevate resistenze chimiche.

**IMPIEGHI:** Il prodotto può essere impiegato come fondo antipolvere o come finitura su materiali cementizi, metalli, legno, cemento – amianto ed altre resine, da utilizzare per rivestimenti e verniciature di pavimentazioni di officine, industrie, vasche di scarico di acque reflue, vasche, serbatoi e per la protezione di manufatti.

#### CARATTERISTICHE:

Temperatura minima di impiego: + 5°C

Peso specifico: 1,05

Viscosità: liquido a bassa viscosità

Tempo di primo indurimento a 20°C: 3 – 4 h

Tempo di indurimento completo a 20°C: 7 gg

Consumo (come primer): 150 gr/m<sup>2</sup>

Consumo (come finitura): 250 gr/m<sup>2</sup>

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless ed immersione

Colore: a richiesta

**APPLICAZIONE:** Le superfici metalliche dovranno essere sabbiate, i supporti cementizi, anche nuovi, dovranno essere spazzolati ed aspirati, mentre per il legno è sufficiente una carteggiatura preventiva. Qualora si presentassero delle condizioni particolari nel supporto, è consigliabile applicare **WASH PRIMER FZ 25** per ottenere una adesione ottimale sul metallo e **CEM PRIMER** per ancoraggi su piastrelle in grès o materiali non porosi. Entro 24 ore dall'applicazione del primer stendere almeno due mani di **MONOSINT 13**, interponendo il tempo tecnico di asciugatura tra un'applicazione all'altra, mediante pennello, rullo, spruzzo, airless o per immersione.

**RESISTENZE CHIMICHE:** MONOSINT 13 mostra un'elevata resistenza ai solventi e una buona stabilità alle soluzioni acquose ed agli agenti acidi ed alcalini.

**PULIZIA ATTREZZI:** Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l'uso gli utensili impiegati durante l'applicazione del prodotto mediante **DETERSIL**.

**STOCCAGGIO:** MONOSINT 13, se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, in ambiente fresco ed asciutto e al riparo da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi del sole, è stoccabile per 6 mesi.

**PRECAUZIONI:** Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto.

**CONFEZIONI:** MONOSINT 13 è disponibile in confezioni da Kg 1, da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20.