

SR 2201 FILLER

Primer – rasante epossidico bicomponente per superfici orizzontali

DESCRIZIONE: SR 2201 FILLER è un sistema epossidico caricato con inerti minerali, privo di solventi e reattivo al 100%.

IMPIEGHI: SR 2201 FILLER è particolarmente indicato per omogeneizzare fondi orizzontali a matrice cementizia eliminandone imperfezioni, discontinuità e difetti di quota. SR 2201 FILLER inoltre promuove l'adesione chimica tra il supporto e gli strati superiori della pavimentazione, preparandola a ricevere trattamenti resinosi successivi, ed è impiegabile per il ripristino, il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi porosi ed ammalorati dei quali migliora le caratteristiche meccaniche e la praticabilità.

CARATTERISTICHE:

Temperatura minima di impiego: 5°C
Tempo di utilizzo della miscela pura a 20°C: 10 – 15'
Tempo di gelificazione a 20°C in film: 4 h
Tempo di gelificazione a 5°C in film: 15 – 20 h
Tempo di primo indurimento a 20°C: 10 – 15 h
Tempo di indurimento completo a 20°C: 10 – 15 gg
Applicazione: spatola o cazzuola
Resa: 400 - 500 gr/m²
Peso Specifico: 1,55
Colore: grigio - beige
Rapporto di impiego in peso: 100/28
Resistenza a trazione: 50 N/mm²
Resistenza a flessione: 70 - 80 N/mm²
Resistenza a compressione: 120 N/mm²
HDT: 50 – 60°C

APPLICAZIONE: Preparare le superfici da trattare mediante abrasione meccanica (levigatura, pallinatura o fresatura) ed eliminare accuratamente polvere, sporco e parti friabili o incoerenti, quindi procedere alla miscelazione dei due componenti, preferibilmente con trapano o mixer appropriato, nel rispetto del rapporto di impiego prescritto e fino alla completa omogeneizzazione della miscela. Per allungare il tempo di utilizzo del preparato sarà opportuno versare il prodotto in bacinelle larghe e basse. La stesura di SR 2201 FILLER potrà avvenire mediante spatola, spatola americana o cazzuola. La sovraverniciatura del prodotto è comunque da eseguire preferibilmente entro le 24 ore dall'applicazione del medesimo e per ottimizzare l'ancoraggio degli strati successivi di materiali si consiglia di spolverare la superficie con inerte siliceo fine ed asciutto.

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l'uso le attrezzature e gli utensili impiegati durante l'applicazione del prodotto con **DETERSIL**.

PRECAUZIONI: Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale idonei per la sua manipolazione. Consultare le schede di sicurezza specifiche dei due componenti.

STOCCAGGIO: se conservato nei contenitori originali ben chiusi e al riparo dall'umidità e da fonti di calore, il prodotto è stoccabile per 12 mesi. SR 2201 FILLER può cristallizzare alle basse temperature, per riportarlo alle condizioni di specifica sarà sufficiente riscaldare il contenitore a bagnomaria a 80°C per 2 o 3 ore avendo cura di lasciarlo raffreddare prima dell'uso.

CONFEZIONI: SR 2201 è disponibile in confezioni predosate e già comprensive del giusto quantitativo di indurente da Kg 15,000.