

## SR 2254

### Sistema epossidico trasparente per impregnazioni, impermeabilizzazioni ed applicazioni a spessore elevato

**DESCRIZIONE:** SR 2254 è un sistema epossidico bicomponente puro, esente da solventi e reattivo al 100%.

**PRESTAZIONI:** L'utilizzo di SR 2254 è consigliato per l'impregnazione e l'impermeabilizzazione di supporti in materiali cementizi porosi o disgregati ai quali conferisce una maggiore coesione accompagnata da un aumento generale delle caratteristiche meccaniche. SR 2254 è anche indicata in tutti quei casi in cui si devono combinare le caratteristiche di un sistema epossidico con un effetto estetico perfettamente trasparente e particolarmente gradevole.

#### CARATTERISTICHE:

Temperatura minima di impiego: + 5°C  
Tempo di utilizzo della miscela pura a + 20°C: 15 – 20 minuti  
Tempo di gelificazione della miscela a + 25°C (per 150 gr di massa): 42 minuti  
Tempo di gelificazione della miscela a + 25°C (in film): 7 ore  
Tempo di indurimento completo a + 20°C: 7 – 10 giorni  
Applicazione: a pennello, rullo, airless e per colata  
Resa: 1,1 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore  
Colore: incolore, trasparente  
Rapporto di impiego in peso: 100/60  
Solventi: Eposol, Alcool Etilico

**APPLICAZIONE:** Le superfici da trattare andranno preventivamente pulite e preparate eliminando accuratamente sporco, polvere, untuosità e parti friabili. Nel caso di impregnazioni il prodotto dovrà essere diluito con i solventi appropriati in base alla porosità del supporto e si dovrà procedere ad applicazioni consecutive fino alla completa saturazione del materiale da consolidare. Nel caso di riporti a spessore SR 2254 si applicherà direttamente per colata sulla superficie di fondo; nel caso in cui si dovessero creare spessori particolarmente elevati saranno necessarie più applicazioni tra le quali non dovranno comunque mai trascorrere più di 24 ore in modo da creare tra i diversi strati sia un legame chimico che meccanico e di non pregiudicare quindi la buona adesione del sistema.

**PULIZIA ATTREZZI:** Pulire accuratamente, immediatamente dopo l'utilizzo, gli attrezzi e le macchine mediante DETERSIL.

**PRECAUZIONI D'IMPIEGO:** Proteggersi gli occhi e la pelle con guanti, creme barriera, camici ed occhiali. In caso di contaminazione asportare il prodotto con tovaglioli assorbenti e lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Riferirsi alle informazioni specifiche riportate sulla scheda di sicurezza.

**MAGAZZINAGGIO:** In contenitori ben chiusi e in ambiente fresco ed asciutto il prodotto è conservabile per oltre un anno. Il prodotto può cristallizzare alle basse temperature, per riportarlo alle condizioni di specifica sarà necessario riscaldare per 2 o 3 ore il contenitore a bagnomaria a + 80°C lasciando raffreddare prima dell'uso.

**CONFEZIONI:** SR 2254 è disponibile in confezioni predosate da Kg 1,600, da Kg 6,400 e da Kg 24,000.