

WASH PRIMER FZ 25

Primer epossidico ai fosfati di zinco per substrati metallici

DESCRIZIONE: WASH PRIMER FZ 25 è un fondo epossidico essiccante per poliaddizione fra i due componenti, ad elevato potere anticorrosivo ed con ottimo ancoraggio su qualsiasi supporto metallico.

IMPIEGHI: Come mano di fondo nei cicli di verniciatura all'aria e particolarmente negli ambienti a forte aggressione chimica.

CARATTERISTICHE:

Viscosità (Coppa Ford 4 mm): 170'' (Componente A) – 18'' (Componente B)

Peso specifico: 1,70 (Componente A) – 0,92 (Componente B)

Residuo secco in peso: 79% (Componente A) – 50% (Componente B)

Resa: 150 – 200 gr/m²

Rapporto di impiego in peso: 100/25

Diluizione massima: 5% sul totale

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo a 3 – 4 ATM con ugello 1,7 – 1,8 mm

Spessore consigliato: 70 µm in due mani

Intervallo di sovraverniciatura: dopo le 2 h ed entro le 72 h

Tempo di fuori tatto: 60'

Tempo di essiccazione: 12 h

Tempo di essiccazione totale: 72 h

APPLICAZIONE: Su qualsiasi supporto metallico, previa pulizia da grassi ed oli (per una elevata protezione contro la corrosione si consiglia di effettuare la sabbiatura del supporto). Miscelare i due componenti seguendo il rapporto di impiego indicato fino ad ottenere un composto omogeneo e procedere quindi all'applicazione diretta sulla superficie da proteggere a rullo, a pennello o a spruzzo.

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi e le macchine con solvente appropriato.

PRECAUZIONI: Poiché tale sistema contiene solventi è necessario manipolarlo mettendo in pratica tutte le dovute precauzioni prestando particolare attenzione alle fonti di calore e alla ventilazione dell'ambiente di lavoro. Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza specifiche dei due componenti.

STOCCAGGIO: WASH PRIMER FZ 25 deve essere conservato nei contenitori originali accuratamente chiusi e a temperature di 10 – 15°C lontano da fonti di calore. In queste condizioni il prodotto è conservabile per 12 mesi.

CONFEZIONI: Il prodotto è disponibile in confezioni predosate da Kg 1,250, da Kg 5,000, da Kg 12,500 e da Kg 31,250.